


**isobloc**  
STRUTTURE PER EDILIZIA  
COSTRUIRE SEMPLICEMENTE



## BL. HI 35/15+16

per pareti esterne - isolante grafite

dimensioni H.25 L.50 (8 blocchi 1m<sup>2</sup>)

**Scheda tecnica** (i prodotti sono stati testati presso i laboratori Istituto Giordano)



SPESSORE PARETE LEGNO MINERALIZZATO <sup>1</sup> – interno (cm)	4
SPESSORE ISOLANTE <sup>2</sup> (cm)	16
SPESSORE CALCESTRUZZO <sup>3</sup> (cm)	15
IMPIEGO DI CALCESTRUZZO <sup>3</sup> (lt/m <sup>2</sup> )	133
SEZIONE STRUTTURALE SINGOLO PILASTRINO = 15X20 (cm <sup>2</sup> )	300
SEZIONE STRUTTURALE PILASTRINI AL METRO LINEARE DI LUNGHEZZA DI PARETE = 4 X 15 X 20 (cm <sup>2</sup> / m)	1200
SPESSORE EQUIVALENTE PILASTRINI = 1200 / 100 (cm)	12,0
SEZIONE STRUTTURALE SINGOLO TRAVERSO = 15 X 11 (cm <sup>2</sup> )	165
SEZIONE STRUTTURALE TRAVERSI AL METRO LINEARE DI ALTEZZA DI PARETE = 4 X 15 X 11 (cm <sup>2</sup> / m)	660
PESO PARETE FINITA SENZA INTONACO kN/m <sup>2</sup>	3,63
PESO PARETE FINITA CON INTONACO kN/m <sup>2</sup>	4,27
RESISTENZA TERMICA PRIVA DI INTONACO <sup>4</sup> R (m <sup>2</sup> K/W) con grafite	4,29
TRASMITTANZA TERMICA COMPLETA DI INTONACO <sup>5</sup> U (W/(m <sup>2</sup> ·K)) con grafite	0,22
RESISTENZA TERMICA PRIVA DI INTONACO <sup>6</sup> R (m <sup>2</sup> ·K/W) con grafite	4,12
TRASMITTANZA TERMICA COMPLETA DI INTONACO <sup>7</sup> U (W/(m <sup>2</sup> ·K)) con grafite	0,23
SFASAMENTO TERMICO rif. norma UNI - EN ISO 10456 per un periodo "T" di 24h	-14,33 h
ISOLAMENTO ACUSTICO <sup>8</sup> Db	54
RESISTENZA AL FUOCO CON PARETE CARICATA (REI) UNI EN 1365-1	180

1 Massa vol. a secco Kg/ m<sup>3</sup> 500±10% = Conduttività Termica  $\lambda$  0,101

2 Polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite  
densità 0,15 KN/m<sup>3</sup>;  $\lambda$ = 0,031 W/(m·K)

3 Calcestruzzo densità 25 KN/m<sup>3</sup>;  $\lambda$  a secco = 1,72 W/(m·K);  
 $\lambda$  = 1,91 W/(m·K) con contenuto di umidità in equilibrio con aria a 23° C e 50%  
UR (rif. UNI EN 1745 e UNI EN 12524).

4 R = Resistenza termica a secco, senza intonaco e senza resistenze termiche liminari. Valutazione in accordo alla norma UNI EN 1745:2012 metodo teorico. **Metodo tridimensionale.**

5 U= trasmittanza termica a secco, con 2 cm di intonaco di calce

Valutazione in accordo alla normativa UNI EN 1745:2012 metodo teorico. **Metodo tridimensionale.**

6 R = resistenza termica, senza intonaco, senza resistenze termiche liminari e con contenuto di umidità in equilibrio con aria a 23° C e 50% UR. Valutazione in accordo alla norma UNI EN 1745:2012 metodo teorico. Metodo tridimensionale.

7 U = trasmittanza termica, con 2 cm di intonaco di calce e sabbia esterno, 2 cm di calce e sabbia interno, con resistenze termiche liminari e con contenuto di umidità in equilibrio con aria a 23° C e 50% UR. Valutazione in accordo alla norma UNI EN 1745:2012 metodo teorico. Metodo tridimensionale.

8 valore certificato da calcolo teorico UNI EN 12354 – 1 :2002