

INDICAZIONI PER INTONACI BLOCCHI H IN LEGNO-CEMENTO

APPLICAZIONE PER PARETI INTERNE

Può essere impiegato qualsiasi tipo di premiscelato base calce o cemento.

E' importante che le tracce per gli impianti siano completamente asciutte, indicativamente 20/30 giorni prima di iniziare l'intonaco. Successivamente completare la finitura al civile (base calce).

APPLICAZIONE PER PARETI ESTERNE

Può essere impiegato qualsiasi tipo di premiscelato base calce o cemento.

Le pareti dei blocchi dovranno essere completamente asciutte.

Da evitare il rinzafo e temperature esterne inferiori a 4°

Lo spessore dell'intonaco non deve essere inferiore ai 2 cm. c.a e verrà realizzato in due passaggi con spessori di 1 cm c.a ciascuno.

Staggiare e frattazzare al grezzo, lasciare maturare per almeno 30 giorni a temperature superiori ai 15°C -20 °C.

A maturazione completata si possono ottenere le seguenti possibilità di finitura :

1. Malta di finitura idrorepellente per esterni, completata successivamente con tinteggi a colori.
2. Rivestimento colorato sa applicare con spatola liscia e rifinire con frattazzo di plastica.